消臭加工

消臭機構は、主成分ミクロセラミック粒子（シリカ・酸化亜鉛）による吸着です。汗臭であるアンモニア，酢酸，イソ吉草酸等の消臭に優れた効果があり硫化水素，メチルメルカプタン等の生ゴミ臭にも効果があります。
また、抗菌効果も有し、厳選されたバインダーを使用しているため洗濯耐久性にも優れています。

消臭加工の特徴

◇　汗臭の不快感をなくし、快適ライフを応援します。
◇　抗菌・消臭効果は、洗濯後も持続します。



汗　臭	： アンモニア，酢酸，イソ吉草酸
生ゴミ臭	： 硫化水素，メチルメルカプタン

＜消臭・抗菌結果 ＞

	消臭性能		抗菌性能
	脱臭率（1時間後）		静菌活性値
	アンモニア	酢酸	
未加工布	67 %	70 %	——
加工布初期	98 %	95 %	4.0 以上
加工布HL−10	92 %	90 %	4.0 以上

試験方法

消臭試験：初期濃度　アンモニア：100ppm酢酸：40ppm
繊技協規格の合格値　アンモニア：70%以上酢酸：80%以上

抗菌試験：静菌活性値　2.2以上で抗菌性合格
洗濯条件：JIS　L−0217　103法（繊技協標準洗剤使用）

● 上記、記載の案内文を販売用文語に直接引用した場合、薬事法に抵触する恐れが有りますので充分注意して下さい.

お問い合わせ